



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta es una línea de recubrimiento para desarrollar texturas formulado a base de resinas acrílicas reducibles con agua, cargas minerales, fibras sintéticas, arenas finas de sílice, aditivos varios y pigmentos orgánicos.

Excelente propiedad de dureza, resistencia a la aparición del salitre y adherencia a cualquier superficie.

Usos recomendados. Como recubrimiento protector, resanador de boquillas y/o emparejador de superficies dejando una capa gruesa, además de ser recomendado para disminuir la aparición de fisuras.

CARACTERÍSTICAS

Presenta alta adherencia al concreto, yeso, enjarres, block, madera y otros materiales. La durabilidad puede variar según de las condiciones ambientales, atmosféricas, tipo de sustrato, la forma de preparación de la superficie y la forma de aplicación.

Colores. Varios según catálogo.

Resistencias:

- Al intemperismo (Resistencia para lluvias fuertes)
- Rocío salino.
- Hongos / moho.
- Humedad.
- Álcalis

Refuerzo antisalitre

Refuerzo antisalitre

Rendimiento teórico: Por cubeta de 30 kg *Sin grano: de 10 a 12 mt² sobre superficie lisa con 1.5mm de espesor. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones de espesor, irregularidades de la superficie, ni mezclado, ni aplicación.

Tiempo de secado: 25°C y 50% Humedad relativa.

Secado al tacto: 3 horas.

Secado total: 24 horas.

Dureza máxima: 3 días.

pH (Potencial de hidrógeno): 8.5 – 9.5

Presentación: 23-kg/Caja de cartón corrugado y 270-Kgs/Tambo

Sólidos en volumen: 85%

Viscosidad: 65 – 85 mil centipoises.

Estabilidad: 6 meses en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar fresco bajo techo y seco de entre 5°C y 35°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el recubrimiento texturizador **BLINDOBLOCK**, toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad u otros contaminantes, sin problemas de humedad, sin hoyos, sin bordes y con esquinas bien definidas, observando claramente y a simple vista, un muro plano uniforme.

Repare las áreas dañadas (Rellene hoyos y rebaje protuberancias de la superficie a trabajar).

SISTEMAS RECOMENDADOS

- Una mano de sellador acrílico como primario preferentemente **BLINDOHUEL** o **BLINDOPORO** para incrementar rendimientos.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar. No mezclar con otros productos.
- No dejar el material a la intemperie por tiempo prolongado.

APLICACIÓN

Primer mano para acondicionamiento de muros

En caso de muro virgen, superficie rugosa, Block o enjarre grueso se recomienda una primer mano de **BLINDOBLOCK** para emparejar y ocultar imperfecciones de las boquillas, procurando dejar una capa gruesa y lisa semi-pulida en ocasiones podrá aplicar hasta dos manos si así lo requiere su definición.

Segunda mano para estilos sin grano

Después de la primera o segunda capa semi-pulida de **BLINDOBLOCK** se procede a aplicar la última mano de texturizador **BLINDOMURO**. Para crear la textura final deseada, puede aplicarse la pasta con llana metálica lisa, espátula o rodillo de figura. Pudiendo dejar como acabado un esgrafiado inconsistente, pulido o flotarse para un acabado estilo Santa Fé.

Tips de aplicación

- * Moja la herramienta de aplicación con agua antes de hacer contacto con la textura. Repite durante el proceso de aplicación.
- * Si el producto en la cubeta se seca un poco, agrega una pequeña cantidad de agua. Demasiada agua causará fisuras en el producto al secar.
- * Se puede utilizar un taladro con propela mezcladora para pastas de bajas revoluciones de 180 a 380 rpm.
- * Practica primero el diseño seleccionado en una pequeña área de aproximadamente 1.00 m².

PRECAUCIONES

1. Puede reducirse con un máximo de 250 a 500 ml. de agua limpia por caja de 23-kg si así lo requiere el acabado. Pero tiene la consistencia para aplicarse sin diluir.
2. No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema.
3. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 5°C. O si existe probabilidad de lluvia.
4. Evite aplicar en las últimas horas del día o cuando hay rocío.

ACOTACIONES

BLINDOTEX otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

BLINDOTEX recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

Elaborado por: Blindotex recubrimientos decorativos

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel:(662)135-3781 e-mail: ventas@blindotex.com



HOJA TECNICA
BlindoBlock Acrílico
Pasta Acrílica Texturizadora
para Repello



www.Blindotex.com