



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BlindoBoquilla Sin arena Es un emboquillador/junteador sin arena base cemento portland, y pigmentos especiales modificado con resinas en polvo, aditivos químicos fungicidas, sellador integrado para rellenar juntas mayores de 1.5mm y hasta 8mm. Está formulado con cargas minerales que impiden la aparición del salitre. Diseñado especialmente para emboquillar recubrimientos como mármol, granito, piedra natural, losetas de cerámicas, porcelanato, losetas de vidrio y cantera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presentación	Caja de 5-kgs
Color	Gama de colores
Fraguado inicial a 25 °C	1 - 3 Horas
Fraguado final a 25 °C	3 - 5 Horas
Absorción de agua	Menor a 10%
Resistencia a la compresión	210-Kgs/cm ³
Resistencia a la flexión	24.6-Kgs/cm ³
Agua de mezclado	1.3 Litros.
Almacenaje	8 meses en lugar fresco y seco en envase original sin abrir.

RENDIMIENTO APROXIMADO EN m² x Kg

ANCHO DE JUNTA

MEDIDA DE PISO	3mm	6mm	9mm
11 x 11 x 0.6 cm	2.1	0.9	0.48
15 x 15 x 0.7 cm	2.8	1.4	0.75
20 x 20 x 0.8 cm	3.4	1.6	0.88
20 x 30 x 0.8 cm	4.1	2.0	1.1
30 x 30 x 0.8 cm	4.6	2.4	1.3

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la instalación de piso o azulejo este sólida, firme y con al menos 24 horas de haberse colocado con su respectivo cemento-adhesivo, a menos que se indique un tiempo diferente en las instrucciones de dicho producto. Limpie las juntas antes de emboquillarse, usando escoba o cepillo limpio, retirando el exceso de adhesivo seco y en polvo. La temperatura ambiente y de la superficie debe estar entre los 10°C y los 32°C durante la instalación.





RECOMENDACIONES

- * No haga la mezcla con más agua de la recomendada, para evitar cambios de color y baja resistencia del producto.
- * En temporadas de calor, hacer el trabajo de emboquillado en las horas más frescas del día y en exteriores procurar darle sombra al área.
- * Curar con agua la instalación, cuando en el área de trabajo esté la temperatura ambiente a 32°C o más, iniciando 6 horas después de terminar o al día siguiente por la mañana, ya sea en interior o exterior.
- * Puede abrir las áreas al tráfico peatonal ligero o residencial después de 24 horas; peatonal intenso tipo comercial a las 48 horas; tráfico de vehículos después de 72 horas. Si requiere reducir los tiempos, consulte a un representante para mayor información.

BENEFICIOS

- * Contiene sellador integrado para mayor resistencia a manchas.
- * Repelente a la humedad.
- * Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.
- * Por su formulación no se agrieta, es flexible y durable expuesta al tráfico intenso.
- * Colores más durables e intensos 100% lavable y de fácil mantenimiento.

COLOCACIÓN

- 1.- En 1.3 litros de agua limpia, agregue gradualmente el contenido de la caja (5-Kgs) BlindoBoquilla sin arena mientras mezcla hasta obtener una pasta suave y sin grumos. Deje reposar la mezcla 5 minutos y estará lista para empezar.
- 2.- Limpie las juntas a rellenar usando una escoba o cepillo, retirando excesos de adhesivo seco y polvo. Humedezca con agua limpia la junta y la superficie usando una esponja o trapeador limpio sin dejar charcos.
- 3.- Presione el material al interior de la junta usando una llana de esponja dura, inclinada a 45° de la superficie, moviendo el material en diagonal a las juntas, con una presión constante, dejando la menor cantidad posible de material en la superficie.
- 4.- Después de 10 o 20 minutos inicie la limpieza final con esponja ligeramente húmeda limpiando la superficie y dejando nivelada la boquilla con la orilla de la loseta. Espere otros 20 minutos y frote la superficie con trapo seco y limpio para quitar residuos de enjuague.





PRECAUCIONES

- * No se recomienda usar ácido muriático para limpieza de las boquillas.
- * No lo use a temperatura menor a 10°C o en superficies calientes sin enfriarlas primero.
- * Evite el tráfico sobre los pisos durante las siguientes 24 horas.
- * La arena del producto podría rallar piezas pulidas o esmaltes delicados. Pruebe en un área poco visible antes de comenzar.

ADVERTENCIA

- * Evite inhalar el polvo.
- * Evite el contacto con los ojos, en caso de suceder, lávese con abundante agua y acuda al médico.
- * Nunca agregue más agua a la mezcla.

ACOTACIONES

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión, y no por los gastos y daños que surjan de la instalación o manejo inadecuado.

