



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BlindoBoquilla es un adhesivo en polvo formulado a base de cemento portland, pigmentos especiales modificados con resinas en polvo, aditivos químicos fungicidas y sellador integrado para rellenar juntas. **Está formulado con cargas minerales que impiden la aparición del salitre.** Con excelentes bondades que contribuye a mejorar las propiedades físicas, químicas y eléctricas del producto; además, supera a otras fibras minerales en el incremento de la resistencia mecánica a la flexión, tracción y en su acción repelente de la humedad además ofrece baja contracción por secado.

Diseñado para emboquillar recubrimientos como mármol, granito, piedra natural, losetas de cerámica, porcelanato, loseta de vidrio, cantera, pizarra en juntas mayores a 3mm y menores a 16mm. **Para uso interior y/o exterior.**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presentación	Sacos de 10-kgs
Color	Gama de colores
Fraguado inicial a 25 °C	1 - 3 Horas
Fraguado final a 25 °C	3 - 5 Horas
Absorción de agua	Menor a 7%
Resistencia a la compresión	246-Kgs/cm ³
Resistencia a la flexión	246-Kgs/cm ³
Agua de mezclado	2 litros.
Almacenaje	8 meses en lugar fresco y seco en envase original sin abrir.

RENDIMIENTO APROXIMADO EN m² x Kg

ANCHO DE JUNTA

MEDIDA DE PISO	3mm	6mm	9mm
10 x 20 x 0.9 cm	1.24	0.64	0.44
15 x 15 x .09 cm	1.39	0.71	0.48
20 x 20 x 0.9 cm	1.84	0.94	0.63
33 x 33 x 0.9 cm	2.2	1.0	0.75
40 x 40 x 0.9 cm	2.76	1.41	0.95

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la instalación de piso o azulejo este sólida, firme y con al menos 24 horas de haberse colocado con su respectivo cemento-adhesivo, a menos que se indique un tiempo diferente en las instrucciones de dicho producto. Limpie las juntas antes de emboquillarse, usando escoba o cepillo limpio, retirando el exceso de adhesivo seco y en polvo. La temperatura ambiente y de la superficie debe estar entre los 10°C y los 32°C durante la instalación.





RECOMENDACIONES

- * No haga la mezcla con más agua de la recomendada, para evitar cambios de color y baja resistencia del producto.
- * En temporadas de calor, hacer el trabajo de emboquillado en las horas más frescas del día y en exteriores procurar darle sombra al área.
- * Curar con agua la instalación, cuando en el área de trabajo esté la temperatura ambiente a 32°C o más, iniciando 6 horas después de terminar o al día siguiente por la mañana, ya sea en interior o exterior.
- * Puede abrir las áreas al tráfico peatonal ligero o residencial después de 24 horas; peatonal intenso tipo comercial a las 48 horas; tráfico de vehículos después de 72 horas. Si requiere reducir los tiempos, consulte a un representante para más información.

BENEFICIOS

- * Contiene sellador integrado para mayor resistencia a manchas.
- * Repelente a la humedad.
- * Por su formulación no se agrieta, es flexible y durable expuesta al tráfico intenso.
- * Colores más durables e intensos 100% lavable y de fácil mantenimiento.

COLOCACIÓN

- 1.- En 2 litros de agua limpia, agregue gradualmente el contenido del saco (10-Kgs) **BlindoBoquilla** mientras mezcla hasta obtener una pasta suave y sin grumos. Deje reposar la mezcla 5 minutos y estará lista para empezar.
- 2.- Limpie las juntas a rellenar usando una escoba o cepillo, retirando excesos de adhesivo seco y polvo. Humedezca con agua limpia la junta y la superficie usando una esponja o trapeador limpio sin dejar charcos.
- 3.- Presione el material al interior de la junta usando una llana de esponja dura, inclinada a 45° de la superficie, moviendo el material en diagonal a las juntas, con una presión constante, dejando la menor cantidad posible de material en la superficie.
- 4.- Después de 10 o 15 minutos inicie la limpieza final con esponja ligeramente húmeda limpiando la superficie y dejando nivelada la boquilla con la orilla de la loseta. Espere otros 20 minutos y frote la superficie con trapo seco y limpio para quitar residuos de enjuague.

PRECAUCIONES

- * No se recomienda usar ácido muriático para limpieza de las boquillas.
- * No lo use a temperatura menor a 10°C o en superficies calientes sin enfriarlas primero.
- * Evite el tráfico sobre los pisos durante las siguientes 24 horas.

ADVERTENCIA

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**
Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) e-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com





- * Evite inhalar el polvo.
- * Evite el contacto con los ojos, en caso de suceder, lávese con abundante agua.
- * Nunca agregue más agua a la mezcla.

ACOTACIONES

Recubrimientos Blindotex otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión, y no por los gastos y daños que surjan de la instalación o manejo inadecuado.

