



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**BlindoMix** es un compuesto multiusos en pasta para juntas en paneles de yeso, está fabricada a base de resinas vinílicas, cargas y aditivos seleccionados. Por su avanzada tecnología, su estructurada formulación y un estricto control de fabricación resulta en un producto de gran calidad, ligero con mejor adhesión y tiene una consistencia suave que deja las superficies tersas y de fácil lijado. Viene listo para usarse.

#### USOS

Resanador para paneles de yeso, fibrocemento o muros de yeso. Para grietas, fisuras, juntas de paneles, golpes, abolladuras o agrietamientos del panel, para emplastes en muros y techos de yeso. Excelente para ser usado con la prefacinta para ocultar las uniones de paneles de yeso, para ocultar las cabezas de los tornillos. Deja la superficie tersa. Uso sólo en interiores.

#### CARACTERÍSTICAS

**Colores.** Blanco natural.

**Rendimiento:** Por ser un resanador, el rendimiento es variable dependiendo del tipo de superficie, espesor a cubrir, grosor y profundidad del resanado, etc.

**Presentación:** 21-Kgs/caja.

Propiedades Físicas	Especificaciones	Propiedades físicas	Especificaciones
Compuestos orgánicos volátiles (COV) NOM-123-SEMA RTNAT-1998	< 50 gr/L	Viscosidad Brookfield RVF (CPS) ASTM-D 2196	80,000 - 90,000
Peso específico (G/ML) ASTM-D 1475	1.5 -1.55	% Sólidos totales ASTM-D 1644	48
PH ASTM-E 70	8.5 - 9.0	Secado al tacto (Min) ASTM-D 1640	30 Min
		Secado máximo (Hrs)	24 Hrs

#### VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Permite el paso del vapor dejando que los muros respiren.
- No se desprende de la superficie sobre la cual ha sido aplicada.
- Fácil lijado.
- Acabado terso que facilita el lijado.
- Fácil aplicación.



**Compuesto multiusos en pasta  
para juntas en paneles de yeso**

**APLICACIÓN**

- Antes de aplicar el recubrimiento **BLINDOMIX**, toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad u otros contaminantes, sin problemas de humedad, sin hoyos, sin bordes y con esquinas bien definidas, observando claramente y a simple vista, un muro plano uniforme.
- Cubrir la unión del panel de yeso con una capa delgada de **BLINDOMIX** usando llana o cuña metálica. Embeber la prefacinta, dejando una capa delgada (Aproximadamente 1mm) debajo de la cinta. Una vez seca aplicar lija ligeramente, quitando los grumos o bordes.
- Aplicar la segunda mano, buscando desvanecer la primera mano, extendiendo el **BLINDOMIX** 5cm más abierto que la capa anterior.
- Una vez seca la segunda mano lijar perfectamente hasta obtener una superficie tersa. Si se observan imperfecciones o grietas, volver a resanar y repetir los pasos anteriores.
- Cubrir todas las cabezas de tornillo, listones, esquineros, golpes o grietas.
- Aplique sellador **BlindoPoro 5x1** para lograr un mejor rendimiento de los acabados posteriores (Pintura o texturizado).

**RECOMENDACIONES**

- Conservar bajo techo a una temperatura entre 12 y 35°C.
- No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema.
- No aplicar si en temperaturas menores de 5°C. O si existe humedad relativa alta de 80%.
- Tener las áreas ventiladas. Evite polvo lijando en húmedo.
- No dejar el producto destapado o al sol.
- Lavar la herramienta utilizada con agua.
- BLINDOMIX** mantiene sus propiedades hasta por 6 meses mientras se mantenga en un lugar fresco, seco y en su envase original.

**GARANTIA**

**BLINDOTEX** Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

**BLINDOTEX** recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

**Elaborado por: Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

**Tel: (662) 135-3781 e-mail: [ventas@blindotex.com](mailto:ventas@blindotex.com)**

**[www.blindotex.com](http://www.blindotex.com)**

