



## Pintura vinil-acrítica para exteriores e interiores

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura elaborada con resina vinil acrílica, aditivos, cargas minerales selectas y especializadas. Dada su relación calidad precio y su gran desempeño es la mejor alternativa para recubrir grandes superficies.

Es amigable con la salud y el medio ambiente. Gracias a su formulación libre de plomo y metales pesados, no hay daños debidos a la exposición y contacto con estos materiales.

### CARACTERÍSTICAS

**Viscosidad:** 22,500 mPas

**Densidad:** 1.27 a 1.34 Kgs/Lts.

**Sólidos en volumen:** 52%

**pH:** 8.5 a 9.5

**Durabilidad:** 7 años de garantía.

**Lavabilidad:** 50,000 ciclos.

**Rendimiento práctico estimado:** Superficie lisa 6.0 a 7.0 m<sup>2</sup>/Litro

-Superficie rugosa 3.5 a 6.0 m<sup>2</sup>/Litro.

El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios, etc.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- Limpia, libre de polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.
- Seca y opaca. No deberá existir humedad en la superficie.

### SISTEMAS RECOMENDADOS

#### Superficies nuevas.

- Para pintar superficies de yeso, cemento, mortero, concreto, textura y materiales similares;
  - -En muros exteriores aplicar una mano de sellador acrílico resistente a la alcalinidad **BlindoPoro acrílico blanco** y dos manos de pintura.
  - -En muros interiores aplicar **BlindoPoro vinílico blanco antisalitre** y dos manos de pintura.

#### Superficies previamente pintadas.

- Superficies sin problema alguno (pintura suelta, caleo, suciedad, grasa, etc.) Dos manos de pintura acrílica BlindoTone.
  - Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.
  - Aplique una mano de pintura sobre las reparaciones realizadas.





**Superficies con problemas de eflorescencias.**

- Identifique la fuente de humedad.
- Elimine o controle el flujo de humedad a través de la superficie. Elimine eflorescencias, pintura suelta y aplanados dañados.
- Trate la superficie como superficie nueva y aplique el sellador **BlindoPoro acrílico blanco** anti-salitre.

**APLICACIÓN**

**Preparación del material**

- Mezcle perfectamente la pintura. Agite con movimientos cíclicos vigorosos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que este esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.
- **Reductor:** Use un máximo de 10 a 20% de agua limpia por cubeta de 19-Lts como reductor de viscosidad. El uso de agua contaminada puede alterar el color de la pintura.

**Métodos de aplicación**

Puede usar brochas de cerdas naturales, rodillos o equipo Airless siguiendo las recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

**PRECAUCIONES**

1. No mezclar con ningún otro tipo de material ajeno al sistema.
2. Entintar sólo con los colorantes especiales para tal fin.
3. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura ambiente sea menor a 10°C o mayor a 38°C.

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE INGERIRLO NO SE PROVOQUE EL VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.**

**ADVERTENCIA**

**BLINDOTEX** Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión. No se reconocerán los gastos y daños que surjan por fallas originadas por errores en la preparación, instalación, deficiencias en el sustrato o por manejo inadecuado.

**BLINDOTEX** recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

