



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **BlindoMuro Estuco extrafino** es un recubrimiento en polvo formulado a base de cemento portland, cargas de fibras minerales y aditivos varios que le darán gran manejabilidad en su aplicación sobre cualquier sustrato. Diseñado para dar acabos extrafinos como afine, pulido o requemado en muros o losas. **Está formulado con cargas minerales que impiden la aparición del salitre.**

Usos recomendados. Como recubrimiento decorativo en todo tipo de superficies sobre enjarres de cemento, concreto, block, paneles de cemento o yeso de cualquier construcción comercial o residencial.

Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERISTICAS

Presentación		Sacos de 25-kg
Rendimiento		20 a 24 m ² en una capa
Tiempo abierto	NMX-C420	10 min
Resistencia a tensión STD	NMX-C420	0.80 N/mm ²
Resistencia a tensión H2O	NMX-C420	0.17 N/mm ²
Resistencia a tensión Calor	NMX-C420	0.10 N/mm ²
Resistencia a compresión	Kg/cm²	80 Kg/cm ²
Agua de mezclado 33 %	NMX-C420	8 a 10 litros
Tiempo de almacenaje		Máximo 6 meses
Agua de mezclado		8.5 a 10 litros por saco

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el recubrimiento texturizador para acabado **BlindoMuro Estuco extrafino**, toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad u otros contaminantes que puedan impedir una buena adherencia y sin problemas de humedad. Repare las áreas dañadas (Rellene hoyos y rebaje protuberancias de la superficie a trabajar). Este producto también le puede funcionar para realizar las reparaciones superficiales en los muros. En ocasiones requerirá de algún especialista como albañil, arquitecto o ingeniero.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Bldv. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [662135-3781](tel:6621353781) e-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com

Revisión: 01 Dic 2023





SISTEMAS RECOMENDADOS

- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No dejar el material preparado a la intemperie por tiempo prolongado.
- Lavar con abundante agua la herramienta utilizada.
- En superficies porosas o absorbentes se recomienda humedecer o sellar el muro para evitar que el sustrato absorba la humedad de la pasta aplicada.
- No aplique el producto si la temperatura es inferior a 5°C.
- No agregue ningún aditivo ni sustancia ajena al sistema recomendado.
- El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad del sustrato y el grosor de las capas aplicadas.

APLICACIÓN

Tips de aplicación.

- Usa un rodillo texturizador pequeño, un pad texturizador pequeño o una espátula para extender los productos en las esquinas.
- Moja la herramienta de aplicación con agua antes de hacer contacto con la textura. Repite durante el proceso de aplicación.
- Si el producto en la cubeta se seca un poco, agrega una pequeña cantidad de agua. Demasiada agua causará fisuras en el producto al secar.
- Con una llana metálica lisa aplique una primera capa de 1.5mm aprox de espesor, extiéndalo y al mismo tiempo alisarlo. Deje secar lo aplicado por lo menos 3 horas y de ser necesario aplique una segunda capa para lograr un acabado final liso.

VENTAJAS

- Para uso como acabado final sobre cualquier superficie incluyendo acabados previos de block o concreto.
- Mayor control en el uso de materiales y mano de obra contra otros métodos.
- Contiene aditivos que le darán facilidad en su manejo y aplicación.
- De fácil preparación y alto rendimiento.

PRECAUCIONES

1. No mezclar con otros productos ni material ajeno al sistema. Tenga cuidado al agregar el agua porque debe mantener una consistencia pastosa.
2. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 5°C. O si existe probabilidad de lluvia.
- 3.- El tiempo de fraguado puede variar dependiendo de la temperatura ambiente y de la humedad relativa.
- 4.-Almacene en un lugar seco y fresco, alejado de la humedad.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) e-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com

Revisión: 01 Dic 2023



HOJA TECNICA
BlindoMuro
Estuco Extrafino

**Texturizador Blanco para Acabados
finos para uso Interior o Exterior**



ADVERTENCIA

- 1.- Evite inhalar el polvo.
- 2.- No se deje al alcance de los niños.
- 3.- Evite el contacto con los ojos, en caso de suceder, lávese con abundante agua.
5. *Deje reposar la mezcla durante 5 minutos para que los aditivos actúen. Mezcle de nuevo sin agregar más agua y estará listo para usarse.*

ACOTACIONES

Recubrimientos Blindotex otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión, y no por los gastos y daños que surjan de la instalación o manejo inadecuado.

