

BlindoTone

Pintura elastomérica acrílica
para interiores y exteriores



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura elastomérica acrílica, flexible y elástica, diseñado para resistir expansiones, contracciones y movimientos ligeros de superficies a base de cementos (Fisuras). Acabado semi-mate. Es la mejor alternativa para recubrir grandes superficies por su alto poder cubriente. Es amigable con su salud y el ambiente. Gracias a su formulación libre de plomo y metales pesados, no hay daños debidos a la exposición y contacto con estos materiales.

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad: 95 – 105 UK

Densidad: 1.27 a 1.34 Kgs/Lts.

Sólidos en volumen: 48.5%

pH: 8.5 a 9.5

Lavabilidad: Mayor a 30,000 ciclos.

Elongación: 450%

Rendimiento práctico estimado:

- Sobre superficie lisa de 2.5 a 3.5m²/Litro para maximizar sus propiedades como recubrimiento elastomérico.

- Rendirá de 6 a 9m²/Litro sobre superficies lisas y de 4 a 6m²/Litro sobre superficies rugosas si la intención es aprovechar sus propiedades de poder cubriente, de resistencia a la humedad y el intemperismo.

El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie, rugosidad, porosidad, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- Limpia, libre de polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.
- Seca y opaca. No deberá existir humedad en la superficie.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Superficies nuevas.

• Para pintar superficies de yeso, cemento, mortero, concreto, textura y materiales similares;

- -En muros exteriores aplicar una mano de sellador acrílico resistente a la alcalinidad **BlindoPoro acrílico blanco** y dos manos de pintura.

- -En muros interiores aplicar **BlindoPoro vinílico blanco antisalitre** y dos manos de pintura.

Superficies previamente pintadas.

• Superficies sin problema alguno (pintura suelta, caleo, suciedad, grasa, etc.) Dos manos de pintura acrílica BlindoTone.

- Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.
- Aplique una mano de pintura sobre las reparaciones realizadas.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) **E-mail:** ventas@blindotex.com

www.blindotex.com

Revisión: 1 Dic 2023



BlindoTone

Pintura elastomérica acrílica
para interiores y exteriores



Superficies con problemas de eflorescencias.

- Identifique la fuente de humedad.
- Elimine o controle el flujo de humedad a través de la superficie. Elimine eflorescencias, pintura suelta y aplanados dañados.
- Trate la superficie como superficie nueva y aplique el sellador **BlindoPoro acrílico blanco anti-salitre**.

APLICACIÓN

Preparación del material

- Mezcle perfectamente la pintura. Agite con movimientos cíclicos vigorosos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que este esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.
- **Reductor:** Use un máximo de 10 a 20% de agua limpia por cubeta de 19-Lts como reductor de viscosidad. El uso de agua contaminada puede alterar el color de la pintura.

Métodos de aplicación

Puede usar brochas de cerdas naturales, rodillos o equipo Airless siguiendo las recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

PRECAUCIONES

1. No mezclar con ningún otro tipo de material ajeno al sistema.
2. Entintar sólo con los colorantes especiales para tal fin.
3. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura ambiente sea menor a 10°C o mayor a 38°C.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE INGERIRLO NO SE PROVOQUE EL VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.

ADVERTENCIA

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión. No se reconocerán los gastos y daños que surjan por fallas originadas por errores en la preparación, instalación, deficiencias en el sustrato o por manejo inadecuado.

BLINDOTEX recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

