

INSTRUCTIVO
BLINDOFOAM Plus
Basecoat para Adherir y Recubrir
Placa y Moldura de Poliestireno



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El recubrimiento **BlindoFoam Plus Basecoat** está fabricado a base de cemento portland, cargas minerales seleccionadas y aditivos que le dan gran manejabilidad, tiempo de secado, excelente adherencia sobre superficies de media absorción y no porosas, resistencia al intemperismo sobre cualquier sustrato, se puede lograr un acabado uniforme y fino para poderlo utilizar como acabado final. **Está formulado con cargas minerales que impiden la aparición del salitre.** Con excelentes bondades que contribuye a mejorar las propiedades físicas, químicas y eléctricas del producto; además, supera a otras fibras minerales en el incremento de la resistencia mecánica a la flexión, tracción y en su acción repelente de la humedad además ofrece baja contracción por secado.

Adhesivo multiusos para pegar y recubrir placa y moldura de poliestireno, muros prefabricados, block foam o para pegado de cerámica de baja o nula absorción, teja, terrazo, cantera, piedra laja y/o para dar acabados finos sobre enjarres, ladrillo, tabla roca o block.

Rendimiento teórico: Por saco de 20-kgs sobre superficie lisa de 5 a 7m² para adherir poliestireno. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones de espesor, irregularidades de la superficie, mezclado ni aplicación.

PREPARACIÓN

- Agregue 4- 5 Litros de agua por cada 20-kgs del recubrimiento multiusos **BLINDOFOAM Plus**.
- Se puede utilizar un taladro con propela mezcladora para pastas de baja revoluciones.
- Antes de aplicar el recubrimiento multiusos **BLINDOFOAM Plus** toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad u otros contaminantes.

APLICACIÓN

- Aplicar el adhesivo con llana dentada.
- Se recomienda abrir poro por ambos lados de la placa de poliestireno con cepillo de alambre para permitir un mejor anclaje.
- Aplique sobre el poliestireno el recubrimiento **BLINDOFOAM Plus**, posteriormente instale la malla de fibra de vidrio y aún fresco el producto cúbrala totalmente con el mismo recubrimiento, permitiendo que las dos manos de producto sequen al mismo tiempo e inunden totalmente la malla.
- Puede aplicar una tercera mano del recubrimiento **BLINDOFOAM Plus** para dar el espesor deseado o también se puede flotar para dejar un acabado fino.
- El tiempo de secado dependerá de la humedad y temperatura ambiental, así como del espesor de la capa aplicada.

RECOMENDACIONES

1. No mezclar con otros productos ni material ajeno al sistema. Tenga cuidado al agregar el agua porque debe mantener una consistencia pastosa y no líquida.
2. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 5°C. O si existe probabilidad de lluvia.
3. **Deje reposar la mezcla durante 10 minutos para que los aditivos actúen. Mezcle de nuevo sin agregar más agua y estará listo para usarse.**



INSTRUCTIVO
BLINDOFOAM Plus
Basecoat para Adherir y Recubrir
Placa y Moldura de Poliestireno



ADVERTENCIA

- 1.- Evite inhalar el polvo.
- 2.- Evite el contacto con los ojos, en caso de suceder, lávese con abundante agua.
- 3.- Se recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en Particular.

ACOTACIONES

Recubrimientos Blindotex otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y no por los gastos y daños que surjan de la instalación o majeo inadecuado.

